

# ULTRACOAT EASY

Vernice monocomponente all'acqua acrilico-poliuretana per pavimenti in legno con buona resistenza all'usura ed all'abrasione. Idonea per pavimenti soggetti a medio traffico pedonale



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura a media protezione e buona resistenza all'usura ed all'abrasione idonea alla protezione di pavimenti in legno, ad uso residenziale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Ultracoat Easy** è una vernice monocomponente all'acqua formulata con una miscela di resine acriliche poliuretatiche auto-reticolanti. La sua caratteristica principale è un'ottima resistenza all'abrasione ed alle tracce di suole in gomma; è inoltre caratterizzata da una notevole trasparenza e un elevato potere coprente ed è disponibile nelle versioni 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.

## AVVISI IMPORTANTI

- Utilizzare, consumare e trasportare **Ultracoat Easy** a temperature tra +10°C e +23°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Non utilizzare per la finitura di pavimenti in legno sottoposti a traffico pedonale estremo (uffici pubblici, centri commerciali, aeroporti, ecc.).
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Con specie legnose ricche di estrattivi, si consiglia una preventiva verifica della compatibilità o di utilizzare come prima mano un fondo monocomponente come **Ultracoat Universal Base**.
- Eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme.
- Proteggere il pavimento dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.
- Ogni tanica, una volta aperta, deve essere terminata nel tempo più breve possibile. Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione al 10% (Dir. 2004/42/CEE) con acqua pulita o con **Ultracoat EL**.
- **Teme il gelo; per trasporti a basse temperature, utilizzare mezzi con temperatura controllata.**

### Preparazione del prodotto

**Ultracoat Easy** è pronta all'uso. Agitare prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica e lavarlo accuratamente con acqua pulita. Lasciare riposare 5/10 minuti prima di procedere con l'applicazione.

### Applicazione del prodotto

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche. Eliminare ogni traccia di polvere dopo la carteggiatura. Applicare un primo strato omogeneo di **Ultracoat Easy** o di fondo **Ultracoat Universal Base** utilizzando **Ultracoat Roller T10**. Se come primo strato si è utilizzato **Ultracoat Easy**, dopo 3 ore carteggiare con retina **Ultracoat SR**

**180/220 o Ultracoat Pad Special Stripper**; nel caso come primo strato si sia utilizzato un fondo procedere come indicato sulla rispettiva scheda tecnica.

Successivamente rimuovere accuratamente la polvere e applicare il secondo strato di **Ultracoat Roller T5**. Se è previsto un ciclo a 3 strati applicare l'ultimo strato dopo minimo 2 ore e massimo 5 ore senza carteggiare. Se il tempo di sovraverniciatura supera le 5 ore, si rende necessaria un'ulteriore carteggiatura.

## Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Easy** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

## CONSUMO

80-100 ml/m<sup>2</sup> per il primo strato, 50-70 ml/m<sup>2</sup> per i successivi strati.

## CONFEZIONI

Taniche da 5 l in box da 2 pezzi.

## IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Easy** non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	bianco lattiginoso
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,045 circa (10 gloss) - 1,040 circa (30 gloss) - 1,038 circa (60 gloss)
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Fuori polvere:	20 min.
Fuori impronta:	35-40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE):	10% con acqua pulita o con <b>Ultracoat EL</b>
Carteggiabilità:	dopo 3 ore
Sovraverniciabilità senza carteggiatura:	dopo 2 ore, entro 5 ore
Messa in esercizio:	36-48 ore
PRESTAZIONI FINALI	
Adesione (quadrettatura) (%):	100

Resistenza all'abrasione (Taber test 1000 giri, 1000 g, mola CS10):	50 mg
Grado di brillantezza:	(10 gloss - 30 gloss - 60 gloss)

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

4626-9-2017-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

