

ULTRACOAT SOFT TOUCH BASE

Fondo monocomponente rapido all'acqua, per la preparazione di pavimenti in legno per la successiva finitura con Ultracoat Soft Touch Finish. Prodotto a bassa emissione di sostanze organiche volatili ed esente da NMP



CAMPI DI APPLICAZIONE

Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Soft Touch Base è un fondo monocomponente rapido all'acqua caratterizzato da ottima copertura, rapida essiccazione, buona carteggiabilità, facile applicabilità riducendo il problema dei sormonti.

AVVISI IMPORTANTI

- Utilizzare, conservare e trasportare **Ultracoat Soft Touch Base** a temperature fra +10°C e +25°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare solo contenitori e attrezzi puliti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.
- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione massimo 10% con acqua o con **Ultracoat EL**.

Per l'utilizzo su specie legnose molto assorbenti, come faggio, ciliegio, o in caso di applicazione su vecchi pavimenti rilevigati si consiglia di fare una prova preliminare ed eventualmente diluire **Ultracoat Soft Touch Base** con **Ultracoat EL**. In alternativa, utilizzare direttamente **Ultracoat Soft Touch Finish** diluito con **Ultracoat EL**.
Teme il gelo. Per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

Preparazione del supporto

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative Schede Tecniche. Dopo la carteggiatura, eliminare ogni traccia di polvere.

Preparazione del prodotto

Agitare bene il fustino per una omogeneizzazione totale. È possibile diluire fino al 10% con acqua pulita o con **Ultracoat EL** (Dir. 2004/42/CE).

Applicazione del prodotto

Applicare a pennello o rullo (**Ultracoat Roller T10**) in quantità sufficiente (80/100 g/m²) e in modo omogeneo e uniforme su tutta la superficie, iniziando la stesura in senso contrario alla direzione di posa e finendo in direzione del senso di posa.

Dopo 2 ore dall'applicazione carteggiare con retina **Ultracoat SR180/220** o **Ultracoat Pad Special Stripper**; procedere con lo strato di finitura utilizzando solo **Ultracoat Soft Touch Finish** come indicato nella Scheda Tecnica.

Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua max. del 10%.

PULIZIA

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Soft Touch Base** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

80-100 g/m².

CONFEZIONI

Unità da 5 l (box da 2x5 l).

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultracoat Soft Touch Base non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	lattiginoso
Massa volumica (g/cm ³):	1,025
Viscosità (tazza Ford 3):	45 sec.
EMICODE:	EC1 - a bassissima emissione
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE):	10% con acqua pulita o con Ultracoat EL
Carteggiabilità:	dopo 2 ore

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

4624-1-2022 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

