

ULTRACARE GROUT RELEASE

Dispersione all'acqua per la protezione pre-stuccatura di materiali porosi



CAMPI DI APPLICAZIONE

UltraCare Grout Release è un protettivo all'acqua antimacchia specifico per il gres porcellanato levigato da utilizzare come trattamento pre-stuccatura (per stuccature cementizie) per ridurre il rischio di macchiatura e facilitare le operazioni di pulizia.

Ideale anche per cotto, klinker, pietre naturali, artificiali e agglomerati.

Utilizzato prima della stuccatura delle fughe, ne ostacola la penetrazione nelle microporosità del materiale e ne facilita la rimozione dei residui evitando antiestetiche alonature o "l'effetto cornice" caratteristico dei grandi formati. Idoneo per stuccature cementizie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Grout Release è una dispersione acquosa di microparticelle idrorepellenti che conferisce protezione antimacchia prima della sigillatura delle fughe con malte cementizie.

UltraCare Grout Release non altera l'adesione del sigillante per fughe alle piastrelle.

AVVISI IMPORTANTI

Il prodotto non è adatto per il trattamento di superfici di diversa natura da quelle raccomandate. Il prodotto è idoneo solo in caso di applicazione di stuccature cementizie. Effettuare sempre test preliminari su un campione rappresentativo poco visibile per valutare il risultato estetico e l'efficacia del trattamento prima di estenderne l'applicazione all'intera superficie.

Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto se applicato all'interno.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

UltraCare Grout Release è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.

Pulire preventivamente la superficie con idoneo pulitore della gamma **UltraCare** (tipo **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare MultiCleaner**, etc.) facendo riferimento alle relative schede tecniche.

Attendere il completo asciugamento delle superfici ed applicare **UltraCare Grout Release** omogeneamente, senza accumuli, stendendo il prodotto sulla superficie con vello spandicera o panno in microfibra. Frizionare con spugna o panno morbido per rimuovere eventuali residui di prodotto.

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> +35°C o < +5°C).

Attendere la completa asciugatura di **UltraCare Grout Release** (circa 4-8 ore a seconda delle condizioni ambientali) prima della stuccatura delle fughe.

Procedere con la sigillatura e la pulizia delle fughe attenendosi alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto impiegato.

Le superfici trattate con **UltraCare Grout Release** sono compatibili con l'impiego degli specifici pulitori di fine posa, tipo **UltraCare Keranet**, **UltraCare Acid Cleaner** o **UltraCare Multicleaner** in funzione del tipo di

superficie.

CONSUMO

Con un litro di **UltraCare Grout Release** è possibile trattare fino a 40 m² di superficie (una mano). La resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento e della finitura superficiale del materiale trattato.

CONFEZIONI

UltraCare Grout Release è disponibile in tanichette da 1 litro.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Grout Release conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido omogeneo
Colore:	incolore
pH (+20°C) prodotto puro:	6,5
Massa volumica:	+20°C : 1,00 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – a bassissime emissioni

DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione:	pronto all'uso
Tempo di asciugamento superficiale:	4-8 ore
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11014-5-2022-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

