

# MAPEFORM DMA 1000

Disarmante emulsionabile per casseri in legno

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il trattamento antiadesivo di casseforme in legno di qualsiasi tipo destinate a contenere getti in calcestruzzo.

### Alcuni esempi di applicazione

- Impregnazione di casseforme in legno piallato.
- Impregnazione di casseforme in legno grezzo.
- Impregnazione di casseforme in legno compensato.
- Impregnazione di pannelli industriali in legno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Mapeform DMA 1000** è un prodotto a base di speciali oli, additivi ed emulsionanti secondo una formula sviluppata nei Laboratori di Ricerca & Sviluppo MAPEI.

Mescolato con acqua crea un'emulsione bianca, di ottima stabilità e di elevate proprietà antiadesive nei confronti del calcestruzzo; quest'ultima qualità permette un facile disarmo e di conseguenza un migliore aspetto superficiale dei calcestruzzi.

- migliore facciavista;
- assenza di macchie di unto anche nel caso si utilizzino cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice ed economica.

## AVVISI IMPORTANTI

**Mapeform DMA 1000** non deve essere utilizzato per:

- casseforme metalliche;
- casseforme in materiale plastico;
- casseforme non assorbenti in genere.

**Mapeform DMA 1000**, inoltre, non deve mai essere impiegato puro.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione dell'emulsione

Porre in un recipiente pulito 20 parti di acqua e aggiungere lentamente sotto agitazione una parte in volume di **Mapeform DMA 1000**.

Mescolare con cura fino ad ottenere una emulsione bianca.

Per tavolame nuovo o molto assorbente è consigliabile utilizzare una emulsione costituita da 5-10 parti di acqua con una parte in volume di **Mapeform DMA 1000**.

## PULIZIA

Gli attrezzi utilizzati per la preparazione e la stesura dell'emulsione di **Mapeform DMA 1000** possono essere lavati, immediatamente dopo l'impiego, con acqua.

Dopo qualche ora, a seguito dell'evaporazione dell'acqua, i residui di olio rimasti sulle attrezzature possono essere tolti esclusivamente con un solvente (alcol etilico, trielina, ecc.).

## CONSUMO

10-30 g/m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONI

Mapeform DMA 1000 è fornito in cisternette da 1000 l, in fusti da 200 l e fustini da 22 kg e 4,5 kg.

## IMMAGAZZINAGGIO

Mapeform DMA 1000 si conserva per 12 mesi in recipienti chiusi in luoghi protetti dal gelo.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	giallo-bruno
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	0,89 ± 0,02 a +20°C

### DATI APPLICATIVI

Rapporto di miscelazione:	1 parte in volume di Mapeform DMA 1000 in 20 parti di acqua
Rapporto di miscelazione per casseri nuovi:	1 parte in volume di Mapeform DMA 1000 in 5-10 parti di acqua
Colore dell'emulsione:	bianco
pH dell'emulsione:	7,5
Stabilità dell'emulsione:	1-2 giorni
Temperatura minima di applicazione:	+1°C
Tempo di asciugamento:	3-5 ore a +20°C

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

8791-5-2022-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

