

MAPEFORM 1400 PLUS

Disarmante universale, a bassa viscosità, ad azione chimico-fisica

DESCRIZIONE

Mapeform 1400 Plus è un disarmante universale caratterizzato da bassa viscosità in grado di sformare, grazie ad una azione chimico-fisica, il calcestruzzo da qualsiasi tipo di casseforme.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapeform 1400 Plus si applica su casseforme in acciaio, legno o cemento, siano esse caratterizzate da superficie lisce o da varie gradazioni di rugosità. **Mapeform 1400 Plus** si utilizza negli impianti di prefabbricazione per facilitare la sformatura e la protezione delle casseforme. Si applica facilmente a qualsiasi temperatura, anche su superfici metalliche estremamente fredde o calde.

Mapeform 1400 Plus è particolarmente indicato per lo scassero di manufatti in cemento di medie o grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeform 1400 Plus è una miscela di oli minerali opportunamente combinati che consentono una facile sformatura del calcestruzzo e la contemporanea protezione delle casseforme. **Mapeform 1400 Plus** deve la sua efficacia ad un'azione chimico-fisica che grazie alla formazione di un film omogeneo tra la cassaforma e impasto rende possibile un agevole distacco del calcestruzzo e un miglior effetto faccia vista.

Mapeform 1400 Plus si applica con facilità in qualsiasi condizione ambientale.

I principali vantaggi che derivano dall'impiego di **Mapeform 1400 Plus** sono:

- miglioria nelle finiture del faccia a vista;
- assenza di polvere sulla superficie scasserata;
- assenza di macchie anche nel caso di utilizzo di cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice ed economica;
- applicazione anche a basse temperature.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Mapeform 1400 Plus** con acqua.
- Non diluire **Mapeform 1400 Plus** con solventi o con altri oli.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Mapeform 1400 Plus è pronto all'uso e non necessita diluizione.

Mapeform 1400 Plus si applica con una pompa dotata di nebulizzatore o con un pennello su casseri puliti ed asciutti. Assicurarsi che il prodotto sia distribuito in modo uniforme sulla superficie delle casseforme in modo da formare una finissima pellicola come barriera isolante. Si raccomanda, per la buona riuscita del disarmo, di non superare il consumo consigliato; un'eccessiva quantità di prodotto potrebbe infatti alterare il facciavista finale del manufatto.

Pulizia

Gli attrezzi utilizzati per la stesura di **Mapeform 1400 Plus** possono essere lavati con un solvente (alcool etilico, trielina ecc.).

CONSUMO

Il dosaggio di **Mapeform 1400 Plus** può variare leggermente in funzione del tipo di cassero. Tipicamente un quantitativo di 1 l è sufficiente a trattare 50-60 m² di superficie (~15-20 g/m²).

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeform 1400 Plus si conserva per 12 mesi in recipienti chiusi protetti dal gelo e ad una temperatura preferibilmente compresa tra +5°C e +35°C.

CONFEZIONI

Mapeform 1400 Plus è disponibile in cisternette da 1.000 l, fusti da 200 l e taniche da 10 e 25 l.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	giallo ambrato trasparente
Densità secondo ASTM D1298:	0,85 ± 0,01 a +23°C
Viscosità secondo ASTM D445:	cSt 4,5 a +40°C
Azione disarmante:	chimico-fisica
Unto di infiammabilità secondo ASTM D93:	+68°C
DATI APPLICATIVI	
Preparazione:	pronto all'uso
Applicazione:	pompa dotata di nebulizzatore a bassa pressione

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

8757-7-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

