

MAPEFORM W60

Disarmante universale pronto all'uso, per ogni tipo di cassero

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapeform W60 è particolarmente indicato per il trattamento antiadesivo di casseforme lisce o scabre in ferro, alluminio e materiale plastico (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche).

Alcuni esempi di applicazione

- Disarmo di elementi in calcestruzzo prefabbricati.
- Disarmo di calcestruzzi sottoposti a maturazione a vapore.
- Disarmo di calcestruzzi gettati in casseforme in gesso o cotto.
- Disarmo di calcestruzzi gettati in opera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeform W60 è un disarmante costituito da una particolare miscela di siliconi, acidi grassi, cere solubilizzate dispersi stabilmente in acqua. **Mapeform W60** consente un facile disarmo del calcestruzzo e garantisce una prolungata protezione delle casseforme. **Mapeform W60** deve la sua efficacia ad un'azione chimico-fisica che rende possibile un agevole distacco della cassaforma dal calcestruzzo, senza incidere negativamente sulla qualità finale del calcestruzzo e sulla conservazione della cassaforma stessa. **Mapeform W60** può essere utilizzato sia per il disarmo di calcestruzzi maturati a caldo sia per il disarmo di calcestruzzi stagionati a temperatura ambiente.

I vantaggi che derivano dall'impiego di **Mapeform W60** sono i seguenti:

- migliore finitura del faccia a vista;
- assenza di polvere superficiale;
- assenza di macchie di unto anche nel caso si utilizzino cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Mapeform W60 è pronto all'uso ma può venire diluito occasionalmente con un massimo di 10% d'acqua.

Applicazione

Mapeform W60 può essere applicato con un'apposita pompa dotata di nebulizzatore, con pennello o con rullo a seconda della superficie da trattare ma preferibilmente sempre su casseri puliti e asciutti. Assicurarsi che il prodotto sia distribuito in modo uniforme sulla superficie delle casseforme in modo da formare una finissima pellicola isolante.

Si raccomanda, per la buona riuscita del disarmo, di non superare il consumo consigliato; un'eccessiva quantità di prodotto può infatti provocare una leggera polvere superficiale che può alterare il facciavista finale del manufatto.

Pulizia

Gli attrezzi utilizzati per la stesura di **Mapeform W60** possono essere lavati con un solvente (alcol etilico, trielina, ecc.).

CONSUMO

Il dosaggio di **Mapeform W60** può variare leggermente in funzione del tipo di cassero. Superfici più porose potrebbero richiedere più applicazioni. Indicativamente la resa del prodotto non dovrebbe superare i 50 cc per m² di superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeform W60 si conserva per 6 mesi nei contenitori originali ben chiusi, protetti dal gelo e ad una temperatura preferibilmente compresa tra +5°C e +50°C.

CONFEZIONI

Mapeform W60 è disponibile sfuso, in cisternette da 1.000 l, fusti da 200 l, taniche da 25 l.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

| | |
|----------------------------------|---|
| DATI TECNICI (valori tipici) | |
| DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO | |
| Consistenza: | liquido |
| Colore: | bianco lattescente |
| Massa volumica: | 0,97 ± 0,02 kg/l a +23°C |
| pH: | 8,5 ± 0,5 |
| DATI APPLICATIVI | |
| Preparazione: | pronto all'uso, diluizione max. 10% con acqua |
| Applicazione: | pompa dotata di nebulizzatore a bassa pressione, rullo o pennello |

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

7896-5-2020-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

