

MAPESCREEED ADVANCE SLOWSET

Additivo per massetti cementizi a consistenza semiasciutta, a lavorabilità prolungata per climi estivi



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapescreed ADVANCE Slowset è indicato per la realizzazione in climi caldi di massetti cementizi di diversa tipologia (aderenti, desolidarizzati, galleggianti) per ambienti esterni ed interni, conformi alla norma UNI EN 13813.

L'effetto di prolungamento della lavorabilità e del ritardo di presa del massetto sarà in funzione del dosaggio di cemento e di additivo utilizzato nella miscela.

Mapescreed ADVANCE Slowset è particolarmente indicato per l'impiego nelle seguenti applicazioni:

- massetti in aderenza;
- massetti desolidarizzati;
- massetti radianti;
- massetti galleggianti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapescreed ADVANCE Slowset è un additivo di speciale formulazione sviluppato nei laboratori MAPEI.

Il dosaggio di **Mapescreed ADVANCE Slowset** va da 0,5% a 0,8% sul peso del cemento. Un aumento del dosaggio corrisponde a maggiori tempi di lavorabilità e tempi di presa.

Mapescreed ADVANCE Slowset permette di ottenere massetti lavorabili e frattazzabili fino a 2 ore dal confezionamento ad una temperatura ambiente di +30°C.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Al fine di ottimizzare le prestazioni dei massetti additivati con **Mapescreed ADVANCE Slowset** si consiglia l'impiego di cementi tipo 32,5R II/A-LL e 42,5R II/A-LL conformi alla norma UNI EN 197/1 con dosaggio minimo 200 kg/m³ e aggregati in classe granulometrica 0-8 mm. Si consiglia altresì l'utilizzo di impianti mobili automatizzati con controllo di dosaggio dei componenti della miscela. È sconsigliato l'uso di sistemi di dosaggio e miscelazione inappropriati in quanto tali sistemi non garantiscono una omogenea distribuzione degli ingredienti nella miscela.

CONSUMO

Mapescreed ADVANCE Slowset va dosato in ragione di 0,5-0,8 litri ogni 100 kg di legante.

CONFEZIONI

Mapescreed ADVANCE Slowset è disponibile in fusti da 200 l e taniche da 25 kg e 15 kg in cisternette da 1000 litri.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapescreed ADVANCE Slowset si conserva per 12 mesi in confezioni chiuse e protette dal gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

Mapescreed ADVANCE Slowset non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti ed occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione di prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	bruno
Massa volumica secondo ISO 758 (g/cm ³):	1,13 ± 0,03 a 20°C
Azione principale:	prolungamento dei tempi di presa e di lavorabilità
pH secondo ISO 4316:	7,0 ± 1

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

8637-2-2020-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

