

PLASTIMUL PRIMER SB

Primer bituminoso a base solvente, a rapida essiccazione e alte prestazioni, per il trattamento dei supporti in calcestruzzo prima della posa di prodotti impermeabilizzanti a base di bitume

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si usa per uniformare e migliorare l'adesione alla superficie di posa in calcestruzzo di prodotti impermeabilizzanti a base bitume, quali per esempio **Plastimul 2K Reactive** o **Mapethene LT**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plastimul Primer SB è un'emulsione bituminosa monocomponente, prodotta secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca e sviluppo MAPEI, applicabile a pennello, rullo o a spruzzo.

Plastimul Primer SB ha un'ottima capacità di chiudere le porosità superficiali del calcestruzzo e manifesta un'eccellente adesione al supporto. È caratterizzato da una rapida essiccazione del film.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Plastimul Primer SB**.
- Non miscelare **Plastimul Primer SB** con cementi o additivi.
- Non posare **Plastimul Primer SB** con temperature inferiori ai +5°C e superiori a +35°C.
- Non posare su strati bituminosi preesistenti o su sottofondi contenenti catrame.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Prima di applicare **Plastimul Primer SB** su superfici in calcestruzzo, verificare che la superficie da trattare sia solida e perfettamente pulita. Rimuovere il lattime di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti mediante sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione. Eventuali nidi di ghiaia dovranno essere rimossi e ripristinati con **Planitop Rasa & Ripara R4**, malta tissotropica strutturale da applicare in uno spessore da 3 a 40 mm. In corrispondenza del raccordo da fondazione e la muratura di elevazione eseguire una sguscia di raccordo sempre impiegando **Planitop Rasa & Ripara R4**.

Applicazione

Plastimul Primer SB è pronto all'uso: una volta aperto il fustino, si consiglia comunque di miscelare il prodotto fino a completa omogeneizzazione. Applicare **Plastimul Primer SB** a pennello, rullo o a spruzzo sulle superfici da trattare.

PULIZIA

Il lavaggio dell'attrezzatura potrà essere eseguito con i più comuni diluenti sintetici o nitro.

CONSUMO

A seconda della ruvidità e dell'assorbimento del sottofondo ca. 200 g/m².

CONFEZIONI

Plastimul Primer SB è disponibile in fustini da 20 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare **Plastimul Primer SB** in luogo asciutto a una temperatura non inferiore a +5°C per un periodo massimo di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	nero
Massa volumica:	0,97 g/cm ³
Residuo solido:	62%

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Condizione del sottofondo:	asciutto, leggermente umido
Tempo di asciugatura:	ca. 20 minuti a +23°C e 50% U.R.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer bituminoso a base solventi (tipo **Plastimul Primer SB** della MAPEI S.p.A.), da impiegarsi per il trattamento dei supporti prima della posa di prodotti impermeabilizzanti a base bitume. Il prodotto deve essere applicato in una mano a pennello, rullo o spruzzo e deve avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	liquida
Massa volumica (g/cm ³):	0,97
Residuo solido (%):	62

7611-7-2023-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

