

ULTRACOAT BINDER PLUS

Legante all'acqua ad alto residuo solido esente da solventi da miscelare con farina di legno di qualsiasi specie legnosa, per la stuccatura di pavimenti in legno anche con farina di Merbau. Idoneo per cicli di verniciatura all'acqua e oli



CAMPI DI APPLICAZIONE

Stuccatura e preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Binder Plus è un legante all'acqua monocomponente che permette la preparazione di stucchi specifici per sistemi di finitura all'acqua e oli.

Il suo alto residuo solido permette di ottenere uno stucco con elevata capacità riempitiva caratterizzato da un'ottima lavorabilità mantenuta per lungo tempo, inoltre è veloce nell'asciugatura riducendo i tempi di attesa per la successiva carteggiatura.

AVVISI IMPORTANTI

- Sui pavimenti sigillati con stucchi preparati con **Ultracoat Binder Plus** è possibile proseguire il trattamento solo con prodotti Ultracoat.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Teme il gelo: conservare e trasportare **Ultracoat Binder Plus** a temperatura +10°C. Per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carte abrasive al fine di ottenere una superficie idonea a ricevere un trattamento di finitura con vernici all'acqua o olii della gamma **Ultracoat**. Ultimare la preparazione del pavimento provvedendo ad un'accurata pulizia della superficie. L'umidità del legno deve essere quella prescritta dalle norme vigenti.

Preparazione del prodotto

Preparare lo stucco miscelando **Ultracoat Binder Plus** con polvere di legno ottenuta dalla levigatura, con un rapporto indicativo di miscelazione 15%-20% di farina di legno e 85%-80% di **Ultracoat Binder Plus**, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Per una migliore miscelazione e reologia del prodotto si consiglia di effettuare la miscelazione dentro un contenitore.

Applicazione del prodotto

Procedere alla sigillatura del pavimento applicando lo stucco ottenuto con **Ultracoat Binder Plus** su tutta la superficie utilizzando una spatola in acciaio inox, **Ultracoat Steel Spatula**, o in materiale plastico, cercando di fare penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile di prodotto. Evitare di lasciare accumuli di stucco, in quanto questi impiegherebbero molto tempo per essiccare. Il tempo di attesa medio per la carteggiatura è di 1 ora, variabile in funzione dell'ampiezza delle fessure e delle condizioni ambientali.

Dopo essiccazione, la levigatura finale può essere eseguita con disco **Ultracoat SR 100** oppure con levigatrice a nastro utilizzando carte a grana 100/120.

Nel caso di stuccature di pavimenti realizzati con piccoli formati di parquet (ad es. mosaico), o di un pavimento con fessure mediamente più larghe di 1-2 mm, può essere necessaria una seconda applicazione di **Ultracoat Binder Plus**, da eseguire dopo l'indurimento della precedente. La seconda mano di stuccatura può essere applicata sia prima che dopo la carteggiatura.

PULIZIA

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Binder Plus** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso meccanicamente e con acqua.

CONSUMO

10 m² per 1 litro di prodotto (resa variabile in funzione della dimensione dell'elemento di legno).

CONFEZIONI

Taniche da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare **Ultracoat Binder Plus** per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido lattiginoso
Colore:	Bianco
Massa volumica:	1,0 g/cm ³
Viscosità Brookfield:	4000-6000 mPa·s
EMICODE:	EC1 Plus - a bassissima emissione

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +35°C
Carteggiabilità:	dopo ca. 1 ora
Sovraverniciabilità:	dopo 100-120 min., con cicli di vernice all'acqua

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.