

EPOXY SPEED

Accelerante esente da solventi per primer epossidici



CAMPI DI APPLICAZIONE

Epoxy Speed è un efficace attivatore di reazione per *primer* a base epossidica, particolarmente indicato in tutti i casi in cui le limitate tempistiche di fermo impianto e/o la presenza di basse temperature ($+5\div 10^{\circ}\text{C}$) richiedono una maggiore velocità delle operazioni di posa.

Alcuni esempi di applicazione

- Additivo accelerante per leganti di malte epossidiche da impiegarsi per fissaggi ed ancoraggi.
- Additivo accelerante per promotori di adesione di rivestimenti epossidici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Epoxy Speed è uno speciale additivo liquido esente da solventi, appositamente sviluppato nei laboratori di R&S MAPEI. L'impiego combinato di **Epoxy Speed** con *primer* o leganti a base epossidica consente di attivare la reazione di catalisi, quindi di ridurre sostanzialmente le tempistiche relative alla posa dei prodotti. Tale proprietà trova grandi vantaggi in tutte quelle applicazioni in cui vi è la necessità di limitare il più possibile il periodo di chiusura di un'attività e quando, a causa delle basse temperature (intorno a $+5\div 10^{\circ}\text{C}$), si rende indispensabile accelerare le reazioni di indurimento dei prodotti.

AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare **Epoxy Speed**:

- nei prodotti di finitura in quanto interviene negativamente nell'invecchiamento superficiale accelerandone l'ingiallimento.

MODALITÀ D'USO

Aggiungere **Epoxy Speed** nel dosaggio del 2-3% sul peso totale del legante epossidico (A+B) da impiegare.

CONSUMO

2-3% sul peso totale del legante epossidico (A+B) da impiegare.

CONFEZIONI

5 kg in fustini di plastica.

IMMAGAZZINAGGIO

Epoxy Speed si conserva per 24 mesi negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura non inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Epoxy Speed è corrosivo e può causare ustioni. Inoltre può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti predisposti.

Durante l'uso indossare guanti e occhiali e utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Colore Gardener:	ambra
Aspetto:	liquido
Massa volumica (g/cm ³):	0,97
Viscosità a +23°C (mPa·s):	200
pH:	alcalino
DATI APPLICATIVI (at +10°C)	
Tempo di lavorabilità Primer SN +3% Epoxy Speed:	15 minuti
Fuori polvere Primer SN +3% Epoxy Speed:	4 h
Pedonabilità Primer SN +3% Epoxy Speed:	16 h
Tempo di lavorabilità Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	15 minuti
Fuori polvere Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	4 h
Pedonabilità Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	14 h

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

2056-5-2016-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

