

PRIMER R30

Primer poliuretanico monocomponente a rapido asciugamento per riprese e sovrapposizioni di prodotti a base poliuretanica



CAMPI DI APPLICAZIONE

Primer R30 è un primer poliuretanico (a solvente) a rapido asciugamento, sviluppato per aumentare l'adesione nelle riparazioni e nelle sovrapposizioni di prodotti poliuretanici.

Primer R30 può essere applicato in diverse situazioni:

- Promotore di adesione su sovrapposizioni e riparazioni di membrane impermeabilizzanti poliuretaniche o poliureiche
- Promotore di adesione sulla riapplicazione di membrane impermeabilizzanti che hanno superato il tempo di ricopertura
- Promotore di adesione su primer da riattivare che hanno superato il tempo di ricopertura
- Promotore di adesione per membrane bituminose

CARATTERISTICHE TECNICHE

Primer R30 è un primer poliuretanico (a solvente) monocomponente a rapido asciugamento, igroindurente formulato dai laboratori di R&D MAPEI.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Primer R30** con solventi o acqua.
- Non applicare **Primer R30** su sottofondi sottoposti a risalita di umidità o con umidità residua superiore a 4%.
- Non applicare **Primer R30** su sottofondi polverosi, friabili o inquinati da oli, grassi o sporco in genere. Preparare sempre adeguatamente il sottofondo.
- Applicare **Primer R30** solo se la temperatura del supporto è di almeno +3°C maggiore di quella di rugiada.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti ed esenti da oli, grassi, vecchie pitture o qualsiasi altro materiale che possa compromettere l'adesione del primer.

Il supporto deve essere preparato al fine di ottenere una superficie leggermente ruvida.

Prima di eseguire l'applicazione di **Primer R30**, l'eventuale polvere presente sul supporto dovrà essere stata perfettamente aspirata.

Applicazione del primer

Applicare mediante rullo o pennello.

Assicurarsi di ottenere sempre la completa ricopertura della superficie.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

Circa 0,05-0,1 kg/m².

CONFEZIONI

Primer R30 è disponibile in fustini metallici da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Primer R30, se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO (a +23°C - 50% U.R.)

Densità (ISO 1675) (g/cm ³):	1,01
Viscosità (ISO 2555) (mPa·s):	400
Contenuto solido (ISO 1768) (%):	70-75
Tempo di asciugatura (min):	35-40
Tempo di ricopertura (h):	1-24
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Umidità massima dell'ambiente (%):	ca 80
Umidità massima del substrato (%):	ca 4

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer poliuretanico monocomponente a rapido asciugamento per riprese e sovrapposizioni di prodotti a base poliuretanica (tipo **Primer R30** della Mapei S.p.A.).

Il supporto dovrà presentarsi solido ed esente da qualsiasi parte incoerente, pulito e asciutto. Il promotore d'adesione dovrà essere applicato a rullo o a pennello per un consumo di circa 0,05-0,1 kg/m².

Il primer dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Densità (ISO 1675) (g/cm):	1,01
Viscosità (ISO 2555) (mPa·s):	400
Contenuto solido (ISO 1768) (%):	70-75
Tempo di asciugatura (min):	35-40
Tempo di ricopertura (h):	1-24

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

14204-2-2024-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

