

ULTRATOP BASE COAT

Formulato acrilico monocomponente idrodisperso da applicare come fondo prima della posa delle finiture protettive su **Ultratop**, **Ultratop Living** e **Ultratop Loft**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Ultratop Base Coat è specificatamente formulato per realizzare la mano di fondo prima dell'applicazione delle finiture trasparenti protettive dei sistemi di rivestimento in **Ultratop**, **Ultratop Living** e **Ultratop Loft**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultratop Base Coat è un formulato acrilico monocomponente, trasparente, in dispersione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori di R&S MAPEI, da utilizzarsi come mano di fondo con funzione di regolatore dell'assorbimento e turapori prima dell'applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti della gamma **Mapefloor Finish** su rivestimenti in **Ultratop**, **Ultratop Living** e **Ultratop Loft**.

AVVISI IMPORTANTI

- Il prodotto si presenta pronto all'uso; non diluire prima della posa.
- Evitare di lasciare sulla superficie del sottofondo eccessi di materiale durante la posa.
- Attendere il completo indurimento del prodotto, circa 3 ore a +23°C, prima della posa del successivo trattamento protettivo.
- Non applicare **Ultratop Base Coat** su superfici polverose, umide, sporche o intrise di sostanze che potrebbero ostacolare la corretta adesione del prodotto al sottofondo.
- **Ultratop Base Coat** teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a +12°C e verificare che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C sopra il punto di rugiada.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici di **Ultratop**, **Ultratop Living** o **Ultratop Loft** si dovranno presentare perfettamente indurite e asciutte. Eliminare ogni eventuale traccia di sporco o di parti incoerenti e rimuovere accuratamente la polvere con aspiratore industriale. Attendere dalle 12 alle 24 ore dalla posa del rivestimento cementizio (valutare comunque la tempistica in funzione del tipo di prodotto, degli spessori applicati, della temperatura, ecc.), prima di utilizzare **Ultratop Base Coat** come mano di fondo.

Preparazione del prodotto

Ultratop Base Coat è pronto all'uso. Rimescolare brevemente il prodotto nella sua tanica e travasare la quantità necessaria in un contenitore pulito. Non diluire il materiale.

Applicazione del prodotto

Ultratop Base Coat si applica in un'unica mano sul rivestimento da trattare mediante idoneo stendicera, oppure mediante rullo a pelo raso tipo mohair incrociando le passate, oppure con idonea pompa a spruzzo con sistema airless, avendo cura di non lasciare eccessi di materiale.

Dopo il completo indurimento è possibile procedere con l'applicazione delle successive mani di finitura protettiva della gamma **Mapefloor Finish**.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per l'applicazione di **Ultratop Base Coat** devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con abbondante acqua corrente. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

CONSUMO

50-80 g/m² a seconda del grado di porosità e di assorbimento del sottofondo.

CONFEZIONI

Taniche da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Ultratop Base Coat si conserva per 12 mesi in imballi originali chiusi, in luogo coperto e asciutto a una temperatura compresa tra +12°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore:	lattiginoso
Aspetto:	liquido
Massa volumica:	1,015 g/cm ³
Viscosità Brookfield:	20 mPa·s (# 1 - rpm 100)

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura durante la posa:	da +12°C a +30°C
Sovraverniciabilità:	min. 3 h a +23°C
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.:	2 h

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di formulato a base di resina acrilica monocomponente, trasparente, in dispersione acquosa (tipo **Ultratop Base Coat** della MAPEI S.p.A.) idoneo per l'esecuzione della mano di fondo, con funzione di regolatore dell'assorbimento e turapori, prima dell'applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti a base poliuretanic (tipo prodotti della gamma **Mapecolor Finish** della MAPEI S.p.A.) e su rivestimenti cementizi ad elevata resistenza all'abrasione (tipo **Ultratop**, **Ultratop Living** o **Ultratop Loft** della MAPEI S.p.A.).

Il formulato sarà steso sul sottofondo cementizio indurito ed asciutto dopo 12-24 ore dalla sua applicazione mediante idoneo stendicera, oppure mediante rullo a pelo raso tipo mohair oppure con idonea pompa a spruzzo con sistema airless.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Colore dell'impasto:	trasparente lattiginoso
Consistenza della miscela:	fluida
Massa volumica (g/cm ³):	1,015
Viscosità Brookfield (mPa·s):	20 (#1 - rpm 100)
Sovraverniciabilità:	min. 3 h a +23°C
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.:	2 h

4061-6-2022-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

