

# MAPETEX 50

Tessuto non tessuto in polipropilene da 50 g/m<sup>2</sup> per l'armatura di membrane impermeabili



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Armatura in tessuto non tessuto di polipropilene da utilizzare in abbinamento a **Mapelastic AquaDefense** (membrana liquida rapida per impermeabilizzazioni in interno o in esterno), a **Mapegum WPS** (membrana liquida per impermeabilizzazioni in interno) e ai prodotti della gamma **Aquaflex Roof**, membrane liquide elastiche pronte all'uso per impermeabilizzazioni in esterno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Mapetex 50** è un tessuto non tessuto da 50 g/m<sup>2</sup> di colore nero.

**Mapetex 50** è costituito da fibre continue in polipropilene termosaldate, con un processo che garantisce un prodotto omogeneo, particolarmente consigliato per rinforzo di membrane liquide pronte all'uso.

## VANTAGGI

- Grazie alle sue proprietà, migliora le caratteristiche (tenacità, resistenza al punzonamento, allungamento a rottura e crack-bridging) dei prodotti con i quali è impiegata.
- Pratico da usare, grazie anche al rotolo con altezza 20 cm da usare su risvolti o dettagli.
- Dimensionalmente stabile.
- Leggero e maneggevole.
- Facile da tagliare.
- Si adatta alla conformazione di ogni tipo di supporto.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Preparazione del supporto in accordo alla scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante scelto.
2. Applicare la prima mano del prodotto scelto nello spessore raccomandato e, man mano che lo si applica, adagiare immediatamente **Mapetex 50** comprimendolo con spatola piana o rullo frangibolle, in modo da assicurarne la perfetta bagnatura della membrana applicata.
3. Attendere la completa asciugatura della prima mano di prodotto applicato.
4. Applicazione di un secondo strato uniforme del prodotto scelto in modo tale da coprire completamente **Mapetex 50**. Teli adiacenti di **Mapetex 50** nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 5 cm. In caso di pioggia, tra la prima e la seconda mano, è necessario far asciugare completamente **Mapetex 50** prima di procedere con la stesura della seconda.

## CONFEZIONI

**Mapetex 50** è disponibile in:

- rotoli 20 cm x 25 m;
- rotoli 100 cm x 25 m.

## IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo coperto ed asciutto.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Mapetex 50** è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della Scheda Dati di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Tipo di fibra:	fibre in polipropilene
Aspetto:	tessuto non tessuto nero
Grammatura (g/m <sup>2</sup> ):	50
Spessore (mm):	0,3
Resistenza a trazione (kN/m) (EDANA 20.2-89; UNI EN 29073/3):	1,4 (senso longitudinale) 1,2 (senso trasversale)
Allungamento a rottura (%): (EDANA 20.2-89; UNI EN 29073/3):	> 95 (senso longitudinale) > 95 (senso trasversale)

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in polipropilene da 50 g/m<sup>2</sup> (tipo **Mapetex 50** della MAPEI S.p.A.) per l'armatura di membrane impermeabili liquide elastiche pronte all'uso (tipo **Mapelastic Aquadefense** o **Mapegum WPS** o gamma **Aquaflex Roof** della MAPEI S.p.A.).

Il tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Tipo di fibra:	fibre in polipropilene
Aspetto:	tessuto non tessuto nero
Grammatura (g/m <sup>2</sup> ):	50



Spessore (mm):	0,3
Resistenza meccanica a trazione (kN/m):	1,4 (senso longitudinale) - 1,2 (senso trasversale)
Allungamento a rottura (%):	> 95 (senso longitudinale) - > 95 (senso trasversale)

**956-2-2020-it**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

