

# MAPEPROOF SA PRIMER

Primer monocomponente a rapido asciugamento da applicare prima della posa di membrane autoadesive delle linee Mapeproof e Mapethene



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Mapeproof SA Primer** è un primer policloroprenico in solvente, monocomponente, da impiegarsi su supporti in calcestruzzo prima della posa di membrane impermeabilizzanti autoadesive, come quelle delle linee **Mapeproof** e **Mapethene**, usate per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrato.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Il supporto in calcestruzzo deve essere planare, solido e pulito. Rimuovere il lattime di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti mediante lavaggio con acqua in pressione e attendere quindi lo smaltimento dell'acqua di lavaggio.

Qualora le strutture in cemento armato da impermeabilizzare presentassero dei nidi di ghiaia o altre irregolarità, procedere alla loro rimozione mediante demolizione manuale o meccanica oppure attraverso idrodemolizione. Pulire accuratamente gli eventuali ferri esposti, trattare gli stessi mediante **Mapefer 1K Zero**, malta cementizia anticorrosiva, e successivamente procedere alla ricostruzione della porzione in oggetto mediante **Planitop Rasa & Ripara R4 Zero**, malta cementizia tissotropica strutturale a presa rapido e ritiro compensato, o idonee malte della linea **Mapegrout**.

È necessario quindi realizzare una sguscia di raccordo tra la platea di fondazione e il muro di elevazione, nonché tra muri verticali contigui, utilizzando gli stessi prodotti indicati per la riparazione delle superfici, e smussare gli eventuali spigoli vivi presenti.

### Posa del prodotto

**Mapeproof SA Primer** è pronto all'uso, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto.

Dopo aver preparato il supporto, applicare a rullo o a pennello **Mapeproof SA Primer**.

Attendere che il primer asciughi, ma che al tatto sia ancora appiccicoso e applicare quindi la membrana autoadesiva.

## AVVISI IMPORTANTI

Non diluire **Mapeproof SA Primer** con solventi.

## PULIZIA

Le attrezzature usate durante l'applicazione si puliscono prima dell'essiccamento con solvente, tipo ragia minerale o diluente nitro.

Il prodotto essiccato può essere rimosso solo meccanicamente.

## CONSUMO

300-500 g/m<sup>2</sup>, a seconda dell'assorbimento del supporto.

## CONFEZIONI

Mapeproof SA Primer è disponibile in fustini da 10 kg.

## IMMAGAZZINAGGIO

Mapeproof SA Primer ha un tempo di conservazione di 12 mesi, se conservato negli imballi originali, in luogo asciutto e a una temperatura compresa fra +15°C e +25°C.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido viscoso
Colore:	giallo oro
Residuo secco:	31%
Massa volumica:	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità Brookfield a +23°C:	3.450 mPa·s

### DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo di asciugatura al tatto a +23°C e 50% U.R.:	60 min
Tempo massimo di ricopertura con Mapeproof SA:	24 ore

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer monocomponente a rapido asciugamento (tipo **Mapeproof SA Primer** della Mapei S.p.A.) da applicare prima di membrane autoadesive per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrato.

Il prodotto deve essere applicato a rullo o a pennello con un consumo di 300-500 g/m<sup>2</sup>, a seconda delle condizioni del supporto, e deve avere le seguenti caratteristiche:

<b>Residuo secco:</b>	31%
<b>Massa volumica:</b>	0,9 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosità Brookfield a +23°C:</b>	3.450 mPa·s
<b>Tempo di asciugatura a +23°C:</b>	60 min

7691-7-2023 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

