

MAPETHENE PRIMER W

Primer monocomponente per membrane della linea
MAPETHENE applicate a basse temperature



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapethene Primer W è impiegato come primer per le membrane bituminose autoadesive della linea **Mapethene** quando applicate a basse temperature ambientali, in condizioni climatiche invernali.

VANTAGGI

- Pronto all'uso.
- Applicabile fino a -5°C.
- Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo.
- Rapido asciugamento.
- Esente da solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapethene Primer W è un primer pronto all'uso, privo di solventi, per le membrane bituminose autoadesive della linea **Mapethene**.

AVVISI IMPORTANTI

Non usare **Mapethene Primer W** nei seguenti casi:

- con pioggia;
- su sottofondi che presentano condensa o acqua libera in superficie.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Mapethene Primer W può essere applicato su calcestruzzo, mattoni pieni, blocchi in calcestruzzo vibrocompresso. Il sottofondo deve essere asciutto, planare, solido e pulito. Rimuovere il lattime di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti mediante lavaggio con acqua in pressione e attendere quindi lo smaltimento dell'acqua di lavaggio. Tutti gli eventuali residui di impermeabilizzazioni preesistenti devono essere accuratamente rimossi.

Qualora le strutture in cemento armato da impermeabilizzare presentassero dei nidi di ghiaia o altre irregolarità, procedere alla loro rimozione mediante demolizione manuale o meccanica oppure attraverso idrodemolizione. Pulire accuratamente gli eventuali ferri esposti, trattare gli stessi mediante **Mapefer 1K**, malta cementizia anticorrosiva, e successivamente procedere alla ricostruzione della porzione in oggetto mediante **Planitop Rasa & Ripara R4**, malta cementizia tissotropica strutturale a presa rapido e ritiro compensato, o idonee malte della linea **Mapegrout**.

Sulle superfici in mattoni o blocchi, invece, eliminare accuratamente dalle superfici residui di malta di allettamento sporgenti, rasare le imperfezioni e stuccare le fughe che non si presentano integre con **Mapegrout 430**, malta tissotropica fibrorinforzata a granulometria fine, o in alternativa con **MapeWall Intonaca & Rinforza**, malta per intonaci e da muratura a elevate prestazioni meccaniche e a base di calce idraulica naturale.

È necessario quindi realizzare una sguscia di raccordo tra la fondazione e la muratura di elevazione, nonché tra muri verticali contigui, utilizzando gli stessi prodotti indicati per la riparazione delle superfici e smussare gli eventuali spigoli vivi presenti.

Applicazione

Dopo aver preparato il supporto, applicare a rullo, pennello o a spruzzo con airless **Mapethene Primer W**.

Pulizia

Pulire le mani con acqua tiepida, gli attrezzi con acqua o diluente.

CONFEZIONE

Fustini da 10 kg.

CONSUMO

Ca. 0,1-0,15 kg/m².

Il consumo è indicativo e può aumentare in funzione della rugosità del supporto.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapethene Primer W, negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 12 mesi. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	fluida
Colore:	bianco
Densità (kg/m ³):	1,00
Residuo solido (%):	ca. 49
Viscosità (mPa·s):	12.000 (ago 2 - 1 rpm)
DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione:	da -5°C a +30°C
Tempo di asciugatura a +23°C e 50% U.R. (min):	ca. 45

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer pronto all'uso, privo di solventi (tipo **Mapethene Primer W** della MAPEI S.p.A.), prima dell'applicazione di membrane bituminose autoadesive (tipo **Mapethene LT** della MAPEI S.p.A.). Per maggiori dettagli, fare riferimento a dati identificativi del prodotto:

Consistenza:	fluida
Colore:	bianco
Densità (kg/m ³):	1,00
Residuo solido (%):	ca 49
Viscosità (mPa·s):	12.000 (ago 2-1 RPM)
Temperatura di applicazione:	da -5°C a +30°C
Tempo di asciugatura (min.)	ca 45
Consumo (kg/m ²):	0,1-0,15
Confezioni:	fustini da 10 kg

573-3-2020-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

