

PURTOP ADY

Additivo per posare in una sola mano la membrana impermeabilizzante Purtop Easy



CARATTERISTICHE TECNICHE

Purtop ADY è un additivo per posare in una sola mano la membrana **Purtop Easy**.

Purtop ADY è un additivo, formulato dai laboratori di R&D MAPEI, che permette di posare in una sola mano, anziché in due, **Purtop Easy**, senza che si formino bolle e migliorando al contempo le proprietà meccaniche della membrana.

AVVISI IMPORTANTI

Purtop Easy additivato con **Purtop ADY** non può essere applicato a spruzzo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare la confezione di **Purtop ADY**, successivamente aggiungere **Purtop ADY** a **Purtop Easy** nelle proporzioni raccomandate (2 l di **Purtop ADY** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy** e 1,2 l per quella da 15 kg) e miscelare con un trapano a media velocità, avendo cura di non inglobare aria durante la miscelazione.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

2 l di **Purtop ADY** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy** e 1,2 l per quella da 15 kg.

CONFEZIONI

Purtop ADY è disponibile in confezioni metalliche da 2 l, e 1,2 l.

IMMAGAZZINAGGIO

Purtop ADY, se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35 °C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	marrone
Massa volumica:	0,95 g/cm ³
Residuo solido:	40%
Viscosità Brookfield:	20 mPa·s (rotore 1 - RPM 50)

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Rapporto di miscelazione in peso con Purtop Easy:	100 : 6,8
Lavorabilità di Purtop Easy additivato con Purtop ADY:	ca. 20 min

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di additivo (tipo **Purtop ADY** della MAPEI S.p.A.) per posare in una sola mano membrane impermeabilizzante poliuretatiche monocomponenti elastiche (tipo **Purtop Easy** della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto dovrà essere miscelato con la membrana poliuretatica in un rapporto di miscelazione in peso pari a 100 : 6,8.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	0,95 g/cm ³
Residuo solido:	40%

Viscosità Brookfield:

20 mPa·s (rotore 1, RPM 50)

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano

 +39-02-376731

 www.mapei.com

 mapei@mapei.it

7495-10-2023-I it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

