

MAPECOLOR METALLIC

Pigmento in polvere a base di mica perlescente di altissima qualità, da miscelare con **Kerapoxy Easy Design** per ottenere un effetto metallizzato



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapecolor Metallic, additivato a **Kerapoxy Easy Design** nel quantitativo del 3% in peso, permette di confezionare malte per fughe dall'aspetto metallizzato, particolarmente indicate per la stuccatura di piastrelle metalliche, ceramiche con effetto metallico, mosaico vetroso e ceramico e piastrelle vetrose.

Per la stuccatura di materiali lapidei, porcellanato levigato, in presenza di superfici porose o rugose eseguire sempre prove preliminari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecolor Metallic è un pigmento in polvere a base di mica perlescente di altissima qualità, per ottenere un effetto metallizzato, disponibile in bustine preosate (90 g pari al 3% in peso rispetto a un fustino da 3 kg di

Kerapoxy Easy Design).

Mapecolor Metallic è disponibile nei colori Moonlight (simil platino), Sahara (simil oro), Shining (simil argento), Red Clay (simil rame), Stardust (simil argento scuro).

Opportunamente miscelato, consente di ottenere stuccature con effetto metallizzato, dall'elevato valore estetico, in grado di esaltare i rivestimenti su cui è applicato donando luminosità, brillantezza e risalto.

Per ottenere un tono omogeneo si consiglia di miscelare **Mapecolor Metallic** nel colore desiderato con **Kerapoxy Easy Design** 700 (traslucente).

La miscelazione di **Mapecolor Metallic** con **Kerapoxy Easy Design** nei differenti colori può dare vita a un'innumerabile quantità di effetti estetici metallizzati di intensità e tono differente. Si consiglia di effettuare delle prove preventive in quanto il risultato sarà diverso sulla base dei colori impiegati e delle quantità utilizzate, comunque entro il dosaggio massimo del 3% in peso per non influenzare negativamente la lavorabilità dello stucco/della malta.

AVVISI IMPORTANTI

Si consiglia di non utilizzare un quantitativo di **Mapecolor Metallic** superiore a quello indicato per non influenzare negativamente la lavorabilità dello stucco/della malta. Non utilizzare **Mapecolor Metallic** in piscina o comunque in immersione continua di acqua.

Data l'estrema finezza di **Mapecolor Metallic** e conseguente volatilità, si raccomanda di utilizzare e miscelare il prodotto all'esterno, in una zona protetta da correnti d'aria. Il suo utilizzo all'interno può provocarne la dispersione nell'ambiente e il suo deposito sulle superfici.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Inserire **Mapecolor Metallic**, in percentuale variabile a seconda dell'effetto estetico desiderato, entro i limiti precedentemente descritti (3% in peso), direttamente nel fustino di impasto di **Kerapoxy Easy Design** dopo la miscelazione dei due componenti di **Kerapoxy Easy Design** (A+B). Creare una cavità all'interno della miscela così ottenuta nella quale versare **Mapecolor Metallic**; ricoprire e miscelare manualmente con una cazzuola per incorporare

correttamente il pigmento in polvere. Miscelare quindi con miscelatore a basso numero di giri per evitare possibili dispersioni del prodotto nell'ambiente.

Utilizzare l'impasto entro 45 minuti dalla miscelazione.

CONSUMO

Il consumo di **Mapecolor Metallic** è variabile a seconda dell'effetto estetico desiderato. Indicativamente si consideri il 3% sul quantitativo di **Kerapoxy Easy Design** previsto.

COLORI

Mapecolor Metallic è disponibile nei colori Moonlight (simil platino), Sahara (simil oro), Shining (simil argento), Red Clay (simil rame), Stardust (simil argento scuro).



Aspetto finale di Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Red Clay



Aspetto finale di Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Shining

CONFEZIONI

Mapecolor Metallic viene fornito in bustine da 90 g (pari al 3% in peso rispetto a un fustino da 3 kg di **Kerapoxy Easy Design**).

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo coperto e asciutto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

185-8-2021 it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

