

Mutina

Puzzle

by Barber & Osgerby




IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo



Informazioni generali


collezione	Puzzle
design	Barber & Osgerby, 2016
produzione	Industriale
materiale	Gres porcellanato smaltato
spessore	14 mm
formato nominale	25.25 cm (10"·10")
specifiche	<ul style="list-style-type: none">- 8 famiglie coloreOgni famiglia è composta da:<ul style="list-style-type: none">- 1 set di 6 diversi motivi grafici in 3 colori- 3 piastelle neutre in 3 colori base per ogni famiglia- 1 set di 2 pattern edge simmetrici in 2 dei 3 colori neutri- Spessore 14 mm con supporto grigio- 5 texture per un effetto dipinto a mano
pezzi speciali	Battiscopa
premi	Edida China 2016, Best of Year 2016, HD Award 2017
brevetti	Modello depositato n° 003065440 – data di deposito: 12/04/2016
categoria	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL









25.25 cm
10"·10"

pezzi speciali

battiscopa
12,5·25 cm
5"·10"



caratteristiche



ANGLESEY

COAL

SET DI PATTERN

FONDI

EDGE

6 patterns grafici

3 fondi tinta unita in 3
differenti colori


2 pattern
Edge speculari

Per informazioni sulle fughe disponibili, contattare l'ufficio commerciale

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Pavimento, rivestimento – interno, esterno.
consigli di posa	Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole.
collante consigliato	Colla per gres porcellanato.
fuga consigliata	2 mm. Utilizzare i cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro tra le piastrelle.
stucco consigliato	Stucco cementizio /stucco epossidico.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	cal 1: 251x251cm – cal 0: 249x249cm – cal 9: 247x247cm (il calibro dipende dal lotto di produzione, si raccomanda di chiedere in anticipo)

Colori



Per informazioni sulle fughe disponibili, contattare l'ufficio commerciale

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	PUZZLE
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
ISO 10545/4	resistenza a flessione e forza di rottura classificazione carico di rottura	Sp ≥ 7,5 min 1300N	resiste U4 (carichi pesanti)
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici	nessuna alterazione visibile	resiste
ISO 10545/12	resistenza al gelo	nessuna alterazione visibile	resiste
ASTM C1026		invariato	invariato
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici	nessuna alterazione visibile	resiste
ASTM C650			invariato
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	classe 3	classe 5
DIN 51130-04	resistenza allo scivolamento	valori medi 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13	R10
DIN 51097		–	C
DCOF		> 0,42	0,68
Pendulum AS/NSZ 4586-13			46 P4
LEED CERTIFICATION 4.1			20% materiale riciclato
Robinson Test			uso moderato
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
EPD			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
25-25 cm	16	12	0,75	60	23,50	1410	45,00
set di 6 patterns 25-25 cm	16	12	0,75	60	23,50	1410	45,00
bordo 25-25 cm	16	12	0,75	60	23,50	1410	45,00
battiscopa 12,5-25 cm	–	10	2,50 ml	–	9,80	–	–